Шпатлевка «ЦЕМЕНТНАЯ БЕЛАЯ»

ГОСТ 33699-2015

Назначение:

Шпатлевка ПОЛИГРАН ПРОФИ «ЦЕМЕНТНАЯ БЕЛАЯ» предназначена для окончательного выравнивания стен и потолков внутри и снаружи помещений.

Наносится на поверхности:

- ✓ штукатурок на цементной и цементно-известковой основе,
- ✓ гипсокартонных листов,
- ✓ цементно-стружечных плит.

Создает идеально ровную поверхность под окраску щелочностойкими красками, оклейку обоями или отделку декоративными материалами.

Применяется для ручного и механизированного нанесения.

Описание:

Шпатлевка ПОЛИГРАН ПРОФИ «ЦЕМЕНТНАЯ БЕЛАЯ» - шпатлевка белого цвета на основе белого цемента, мраморной муки и модифицирующих добавок, в том числе полимерных, придающих смеси высокую пластичность и удобство в работе. После отвердевания образует прочный, водо- и морозостойкий материал белого цвета, обладающий высокой прочностью сцепления с основания.

Свойства:

Тип работ	Наружные/Внутренние
Нанесение	Ручное/Машинное
Толщина слоя за одно нанесение при сплошном выравнивании, мм	0,1-3
Расход сухой смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м2	1,1-1,2
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	0,1
Жизнеспособность растворной смеси, час	2
Цвет	Белый
Морозостойкость	F50
Прочность при сжатии, МПа	5,0
Прочность сцепления с основанием, МПа	0,5
ТЕМПЕРАТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
Приготовление смеси	от +5 до +35 °С
Нанесение смеси	от +5 до +35 °С
РАСХОД ВОДЫ:	
На 1 кг сухой смеси, л	0,31-0,33
На 25 кг сухой смеси (мешок), л	6,2-6,6

Шпатлевка «ЦЕМЕНТНАЯ БЕЛАЯ»

ГОСТ 33699-2015

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: (812) 324-86-05, (812) 324-86-17, (812) 710-78-72

Порядок работы:

1. Подготовка основания

Основание должно быть прочным, очищено от пыли, жира, краски, битума и других веществ, ослабляющих сцепление с основанием. Сильно впитывающие или слабые основания необходимо обработать грунтовкой.

2. Приготовление раствора

Производится при температуре окружающего воздуха не менее +5°С и не более +35°С.

В чистую емкость засыпать 20 кг смеси, добавить 6,2-6,6 чистой воды комнатной температуры и перемешать штукатурным миксером до получения однородной массы. Выдержать растворенную смесь 5-10 минут и повторно перемешать. Растворная смесь пригодна к использованию в течение 2 часов.

Недопустимо во время работы добавлять в растворную смесь воду и сухую смесь!

3. Нанесение и выравнивание

Растворная смесь наносится вручную при помощи стальной линейки-правила или шпателя, либо механическим способом. Стальной шпатель шириной 30 см применяется при частичном выравнивании, линейка-правило длиной 80 см применяется при полном выравнивании. Мазки наносятся перпендикулярно друг другу.

Толщина одного слоя не должна превышать при сплошном выравнивании 3 мм, при частичном выравнивании - 5 мм. При нанесении нескольких слоев необходимо убедиться, что предыдущий слой полностью высох.

Время высыхания материала зависит от толщины нанесения, влажности и температуры окружающей среды, при температуре от +10°С до +20°С требуется от 1-го до 2-х дней. Каждый высохший слой шлифуется абразивными материалами. Перед оклейкой обоями или окраской поверхность рекомендуется обработать грунтовкой. Температура окружающей среды в процессе работы и в течение последующих 3 суток должна быть не менее +5°С и не более +35°С, поверхность материала необходимо защитить от попадания прямых солнечных лучей, осадков и сквозняков.

При работе с материалом используйте индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути и на кожу. В случае попадания смеси в глаза промойте их водой и при необходимости обратитесь к врачу.

Хранение:

Сухие строительные смеси следует хранить в таре производителя, обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих помещениях с относительной влажностью воздуха

не более 60%. Допускается вертикальное складирование: не более 2х паллет в высоту. Гарантийный срок хранения при соблюдении вышеуказанных условий составляет 12 месяцев со дня изготовления.